

PRÉCONISATION D'UTILISATION DES ENDUITS ARGILUS AVEC LES MACHINES EUROMAIR

PRODUIT ENDUIT EXTERIEUR DE FINITION & CORPS D'ENDUIT / BATICLAY

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	accessoire
4,8L / sac 25kg	14	100	5 min	Lance Mortier

PRODUIT ENDUIT D'ARGILE INTÉRIEUR MONOCOUCHE

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	repos produit	accessoire
7L / sac 25kg	14	100	5 min	15 min	Lance Mortier

Pour ces produits, l'utilisation d'un MIXPRO 100 serait judicieux : Le temps de repos étant de 15 minutes avant projection, cela permettrait de remplir des récipients en attente d'être vidés dans la cuve de la CP.

PRODUIT ENDUIT D'ARGILE INTÉRIEUR FINITION

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	repos produit	accessoire	
7L / sac 25kg	14	100	5 min	15 min	Lance Mortier	Lance Finition

+ Réglage vitesse machine et air

Pour ces produits, l'utilisation d'un MIXPRO 100 serait judicieux : Le temps de repos étant de 15 minutes avant projection, cela permettrait de remplir des récipients en attente d'être vidés dans la cuve de la CP.

PRODUIT ENDUIT INTÉRIEUR ISOLANT (ISOL ARGILUS)

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	repos produit
10L / sac 10kg	14	100	10 min	5 min

CONSEIL Produits à passer avec lance mortier traditionnelle correspondante au diamètre de 32 du tuyau, car tendance au bouchage en cas de réduction du diamètre.

ATTENTION Possible augmentation de la consommation de 10% de produit/m² en version projetée, produit qu'il ne faut pas serrer mais finir à la règle.

Ne pas hésiter à régler l'eau un peu plus bas pour éviter d'avoir un produit trop liquide.

L'application en machine augmente le rendement de pose, avec 2 personnes les surfaces réalisées peuvent être entre 80 et 120 m² par jour suivant le type de chantier.

Pour faciliter l'application du MONOCOUCHE, de l'ISOL Argilus et du BATICLAY, un **graissage des tuyaux est conseillé**. Faire un lait d'enduit avec le produit utilisé (tamiser un demi sac et le diluer fortement en eau), et un test de projection.