

**PRÉCONISATION DES RÉGLAGES MACHINE À PROJETER :**  
**RÉGLAGES AVEC LES ENDUITS ARGILUS ;**  
**MODÈLES LANCY PH 9 BR ET PUTZMEISTER SP 11**

**PRODUIT ENDUIT MONOCOUCHE ET FINITION**

jaquette



2 L6 -12 BARS  
(réglage avec de l'eau)

eau



6L / 25kg

temps de malaxage



5 min

repos



5 min

buse



14 Pour  
Finition 12

tuyau



Diamètre  
25 et 35

accessoire



Lance Déco

**PRODUIT TORCHIS**

jaquette



2 L6 -12 BARS  
(réglage avec de l'eau)

eau



6L / 25kg

temps de malaxage



5 min

repos



5 min

buse



14 ou 16

tuyau



Diamètre  
25 et 35

accessoire



Lance Déco

**PRODUIT ISOL ARGILUS**

jaquette



1,5 L 63

eau



9L / 10kg

temps de malaxage



10 min

buse



16

tuyau



Diamètre  
35

accessoire



Lance  
traditionnelle



**RENDEMENT :** une machine et 2 ou 3 hommes permettent d'appliquer  
entre 80 m<sup>2</sup> à 120 m<sup>2</sup> d'enduit / journée selon la configuration du chantier.

**PRÉCONISATION CHAPE BÉTON**

**MACHINE ESTRICH BOY DC 450 "THERMIQUE"**  
**MACHINE ÉLECTRIQUE EC 350**  
**ET LA GAMME PUTZMEISTER M740 ET M760**

eau



36 L /165 L béton

tuyau



Diamètre  
65 ou 50  
Longueur  
de 10 à 40 m

temps de malaxage



5 min

accessoire



Lance trépied  
adaptable  
sortie 65 ou 50

**RENDEMENT :** Une machine est capable de produire 2 à 3 m<sup>3</sup> en théorie par heure



## PRÉCONISATION D'UTILISATION DES ENDUITS ARGILUS AVEC LES MACHINES EUROMAIR

### PRODUIT ENDUIT EXTERIEUR DE FINITION & CORPS D'ENDUIT / BATICLAY

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	accessoire
				
4,8L / sac 25kg	14	100	5 min	Lance Mortier

### PRODUIT ENDUIT D'ARGILE INTÉRIEUR MONOCOUCHE

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	repos produit	accessoire
					
7L / sac 25kg	14	100	5 min	15 min	Lance Mortier

Pour ces produits, l'utilisation d'un MIXPRO 100 serait judicieux : Le temps de repos étant de 15 minutes avant projection, cela permettrait de remplir des récipients en attente d'être vidés dans la cuve de la CP.

### PRODUIT ENDUIT D'ARGILE INTÉRIEUR FINITION

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	repos produit	accessoire	
						
7L / sac 25kg	14	100	5 min	15 min	Lance Mortier	Lance Finition

+ Réglage vitesse machine et air.

Pour ces produits, l'utilisation d'un MIXPRO 100 serait judicieux : Le temps de repos étant de 15 minutes avant projection, cela permettrait de remplir des récipients en attente d'être vidés dans la cuve de la CP.

### PRODUIT ENDUIT INTÉRIEUR ISOLANT (ISOL ARGILUS)

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	repos produit
				
10L / sac 10kg	14	100	5 min	5 min

**CONSEIL** Produits à passer avec lance mortier traditionnelle correspondante au diamètre de 32 du tuyau, car tendance au bouchage en cas de réduction du diamètre.  
**ATTENTION** Possible augmentation de la consommation de 10% de produit/m<sup>2</sup> en version projetée, produit qu'il ne faut pas serrer mais finir à la règle.

Ne pas hésiter à régler l'eau un peu plus bas pour éviter d'avoir un produit trop liquide.

L'application en machine augmente le rendement de pose, avec 2 personnes les surfaces réalisées peuvent être entre 80 et 120 m<sup>2</sup> par jour suivant le type de chantier.

Pour faciliter l'application du MONOCOUCHE, de l'ISOL Argilus et du BATICLAY, un graissage des tuyaux est conseillé. Faire un lait d'enduit avec le produit utilisé (tamiser un demi sac et le diluer fortement en eau), et un test de projection.

