

FICHE TECHNIQUE ARGILUS™ STUCS D'ARGILE



LE SITE DE PRODUCTION DU STUC D'ARGILE ARGILUS SE SITUE À 300 M DES CARRIÈRES D'ARGILE. NOS TERRES SONT EXTRAITES AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET PAR NOS PROPRES MOYENS. L'ENSEMBLE DU PROCESS DE FABRICATION EST ASSURÉ PAR LA SOCIÉTÉ ARGILUS.

UTILISATION

Le STUC d'argile ARGILUS est un produit prêt à l'emploi et destiné à la décoration écologique. Il s'applique uniquement à l'intérieur de l'habitat sur des surfaces adaptées (cf. supports).

QUALITÉS

Le STUC d'argile ARGILUS a pour principale qualité sa composition naturelle. Son application plus souple et onctueuse que les stucs classiques favorise une apparence velouté et un touché doux.

COMPOSITION

Argile séchée, broyée et tamisée (Carrières ARGILUS - Chaillé sous les Ormeaux 85), charges calcaires, chaux, pigments naturels.

CONDITIONNEMENT

SAC PAPIER de 5 kg

CONSOMMATION

1 SAC DE 5 kg = 12 m² environ (pour 2 couches de 1 mm)

SUPPORTS

Le STUC d'argile ARGILUS s'applique uniquement à l'intérieur de l'habitat sur les supports suivants : plâtre, plaques de plâtres, fermacell, supports déjà peints, enduits à la chaux, enduits en terre. Les supports très lisses de type plâtre, plaque de plâtre, fermacell, sont à peindre impérativement au rouleau avec la sous-couche spéciale STUC ARGILUS en une seule application afin de faciliter l'accroche du STUC. Pour d'autres supports merci de consulter le fabricant.

PRÉPARATION



Le STUC d'argile ARGILUS se prépare avec un petit malaxeur. Il faudra scrupuleusement respecter les quantités d'eau à ajouter (2,5 litres environ pour un sac de 5 kg)

ATTENTION : L'applicateur veillera à ajouter l'eau très progressivement lors du malaxage afin d'obtenir un produit onctueux et surtout pas trop liquide. Un temps de repos de 20 min est à respecter impérativement avant application. Après repos, malaxer une nouvelle fois et ajuster l'eau (si nécessaire). Le temps de malaxage sera au minimum de 4 minutes. Si le produit est mal mélangé, des "petites fusées de couleurs" apparaîtront lors de l'application.

TEINTES	ROUGE MARRAKECH	BLANC VANILLE	GRIS ARDOISE	JAUNE PROVENCE	MARRON CHOCOLAT	IVOIRE
QUANTITÉS D'EAU	ENTRE 0,6L ET 0,8L	ENTRE 0,6L ET 0,8L	ENTRE 0,6L ET 0,8L	ENTRE 0,65L ET 0,85L	ENTRE 0,6L ET 0,8L	ENTRE 0,65L ET 0,85L

RECOMMANDATIONS FABRICANT

TEMPÉRATURE



PRODUIT À UTILISER ENTRE 10° ET 25°

STOCKAGE



CONSERVER LE SAC FERMÉ DANS UN LOCAL PARFAITEMENT SEC À TEMPÉRATURE AMBIANTE

MANUTENTION



TOUJOURS PLIER LES GENOUX ET NE PAS SE PENCHER

EAU



RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES QUANTITÉS D'EAU À AJOUTER

Fabriqué en
FRANCE



APPLICATION

La gamme STUC Argilus™ s'applique à la spatule inox. Le matériel est vendu par le fabricant ARGILUS. Le STUC sera appliqué sur une épaisseur maximale de 1 mm par couche. Deux couches sont nécessaires à l'obtention d'un rendu qualitatif.

Lors de l'application de la 1ère couche, il n'est pas conseillé de trop lisser le STUC.

Après un temps de séchage de 24 heures, appliquer la seconde couche en stuquant le produit à la spatule inox au fur et à mesure. La bonne qualité de serrage du STUC sera indispensable pour une finition et un rendu élégant.

Deux types de finitions sont possibles avec le STUC ARGILUS : lissé ou marbré. Cela dépendra des compétences techniques de l'apporteur.

TEMPS DE SÉCHAGE : définitif après environ 48 H

CIRE DE PROTECTION ARGILUS APRES SECHAGE COMPLET

Une fois le STUC d'argile ARGILUS parfaitement sec (48 H environ) l'application de la cire de protection se fera à l'aide d'un spalter (pinceau large et fin)

Il faudra ensuite lustrer cette cire à l'aide d'un gant en laine de mouton (fourni par Argilus) ou d'un disque à lustrer (à installer sur une visseuse) L'effet obtenu doit être brillant et éclatant.

La cire de protection renforce l'effet et la couleur du produit. Elle protège également la surface.



WWW.ARGILUS.FR

La société ARGILUS se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 02 51 34 93 28

Les fiches de sécurité sont disponibles sur www.argilus.fr/telecharger/